

Anti mousses SEKO Standard

Traitement anti mousse curatif et préventif

Description du produit L'anti-mousse SEKO Standard est une solution d'ammonium quaternaire prêt à l'emploi. Il se caractérise par une action préventive et curative sur les micro-organismes, les mousses, les algues vertes, les moisissures, les lichens, champignon...

Domaine d'application Traitement des surfaces dures de toute nature (pierre, ciment, tuiles, plâtre) rencontrées dans le bâtiment :

- ◆ Avant mise en peinture, afin d'éviter la détérioration du film de peinture par les micro-organismes, défaut qui serait imputé à tort par le client à la qualité de la peinture ou de l'application
- ◆ Périodiquement, à l'apparition de la première coloration, sur surfaces destinées à rester à l'état brut.

Caractéristiques générales Application pour les surfaces verticales et horizontales

- ◆ Produit applicables sur tous les supports : Murs en briques, en pierres, en enduits, béton, mortier, fibre ciment, ardoises, tuiles, shingle, fibre-ciment, plâtre, faïence, polyester, bois, supports-peints....etc.
- ◆ Agit rapidement et ne laisse pas de traces sur les matériaux dont il améliore la conservation.
- ◆ Effet préventif durable
- ◆ Peut être peint ou recouvert par un enduit, une fois les mousses et lichens éliminés.
- ◆ Sans chlore ni javel

Caractéristiques Du produit Produit prêt à l'emploi, action en 7 jours minimum
Rapport d'essais CEBTP n°BEB6.F.3083-1/1

Conditionnement Bidons de 5, 6 et 20 litres.

Stockage Tenir à l'abri du gel et de la chaleur

Conservation 3 ans dans son emballage d'origine.

Caractéristiques techniques Matière active : 24g/kg de Chlorure de N,N diméthyl Alkyl benzylammonium

Données techniques Liquide vert
pH : 7 à 8

| | |
|-------------------------|---|
| Densité | ~ +/- 0,995 kg/l (à + 25°C) |
| COV | Ce produit ne contient aucune quantité notable de COV suivant la directive 2010/75/CE |
| Point éclair | > 100°C |
| Solubilité | Produit soluble dans l'eau |
| Biodégradabilité | > 90% |

Application

| | |
|-------------------------------|---|
| Consommation | La consommation dépend de l'état de surface, de la porosité et de la vitesse de déplacement : ◆ Environ 200g/m ² par traitement |
| Période d'application | Période d'application optimale de mars à octobre |
| Température du support | +5°C / +35°C. |
| Température ambiante | +5°C / +35°C |

Mise en œuvre

| | |
|-----------------------------|---|
| Mélange | L'anti mousse SEKO Standard est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué |
| Application | L'anti mousse SEKO Standard doit être appliqué sur support sec à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur à basse pression ou par projection au pistolet « airless », en travaillant du bas vers le haut et en évitant les coulées. Sur les surfaces horizontales, appliquer l'anti-mousse SEKO Standard au pinceau sur le support en évitant les accumulations excessives de produit. Ne pas rincer après application Ne pas appliquer par temps pluvieux ou trop venteux, ne pas pulvériser sur les végétaux. |
| Nettoyage des outils | Nettoyer immédiatement les outils à l'eau dès la fin de l'application. |

Mentions légales

« Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. »

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

« Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sodepac, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société Sodepac a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nous sommes à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions Générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. »

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur www.quickfds.com ou sur simple demande auprès de Sodepac.

SODEPAC International SAS

4 avenue Industrielle, 59 320 HALLENES LEZ HAUBOURDIN—France
Tél. 03 20 07 63 43—Fax. 03 20 07 40 00—E-mail. contact-sodepac@sodepac.com